COTETERM ACRYLIC SLX

Acabado Decorativo del Sistema COTETERM

LO + DESTACADO

- Acabado Fratasado, gota y gota planchada.
- Listo al uso.
- Aplicación manual o mecánica.
- Excelente resistencia a la Intemperie.
- Altamente hidrofugado.
- Con aditivos retardantes de llama.
- Bajo mantenimiento de la fachada.

Revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos en fase acuosa para la decoración e impermeabilización de fachadas.

PROPIEDADES

- Impermeabilización mejorada al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua
- Fácil aplicación
- Buena adherencia a la imprimación de fondeo Coteterm Fondo
- Gran resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

- ***Soportes:***

  Admisibles:

  - Sobre Coteterm Fondo aplicado en: morteros de enfoscado, morteros base, morteros monocapa, C. Decor Base, Coteterm M, Coteterm M Impact, hormigón y yeso.

  No Admisibles:

  - Sobre Sistemas de aislamiento térmico por el exterior en soportes inclinados > 5 º con respecto al plano vertical.

  En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

- ***Espesores:***

  - Aproximadamente 1,5 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

Granulometría:	1 mm
Extracto seco:	80% ± 5%
Densidad:	1,75 ± 0,1
COV:	2gr/L max. Valor limite UE para este producto (cat. A/c): 40 gr/l (2010)
Temperatura de aplicación:	5ºC a 35ºC

(*) Datos en condiciones de la laboratorio. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro departamento técnico.

COTETERM ACRYLIC SLX

Acabado Decorativo del Sistema COTETERM

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Pistola de gotelé, llana de acero inoxidable, de madera, de plástico, brocha, espátulas, y batidora de hélices.

Preparación de los soportes:

- El soporte debe de presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia (sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias….)
- Los revocos deben de presentar un fratasado fino y estar aristados y maestreados.

Preparación del producto:

- Listo al uso. Remover antes de la aplicación con batidora de hélices.

Aplicación de producto:

A pistola:

- Aplicar una primera capa con pistola de proyección diluyendo el producto con agua (la cantidad dependerá de la gota deseada).
- Para obtener una gota aplastada pasar un paletín o llana de acero inoxidable o plástico. Para un acabado fratasado esperar entre 15 y 30 minutos (en función de las condiciones ambientales) y fratasar con fratás de plástico o madera.

A llana:

- Se puede aplicar también dando una capa con llana convencional en una sola pasada regulando el espesor que debe de ser de unos 1,5 mm.
- En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es recomendable hacer despieces de unos 15 m2 con cinta adhesiva.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de 5ºC hasta 35 º C , evitando la aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas o lluvias inminentes.
- La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento particular.
- Aplicar siempre sobre COTETERM FONDO de un color igual o similar.
- No aplicar a pleno sol.

CONSUMO

2,2 a 2,5 ± 0,5 Kg/m2 capa según rugosidad del soporte.

PRESENTACION

Bote de 25 Kg
Palet: 27 botes (675 Kg)

ALMACENAMIENTO

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

- Garantía del fabricante

Para más información consulte la ficha de seguridad del producto

sat
Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.
PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex-group.es